PLASMA ETCHING ELECTRODE PLATE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Publication number: JP2001102357 (A)

Publication date:

2001-04-13

Inventor(s):

MORI TAMOTSU; OSANAI FUMITAKA; YONEHISA TAKASHI

Applicant(s):

MITSUBISHI MATERIALS CORP

Classification:

- international:


H01L21/302; H01L21/3065; H01L21/02; (IPC1-7): H01L21/3065

- European:

Application number: JP19990274149 19990928 Priority number(s): JP19990274149 19990928

Abstract of JP 2001102357 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plasma etching electrode plate which will not generate particles. SOLUTION: A small through-hole 5 is provided to a plasma etching electrode plate 2 at right angles with its surface, where the through-hole 5 is composed of a large-diameter straight hole 8 and a small-diameter straight hole 9. By this setup, a plasma etching electrode plate which will not produce particles can be obtained.



フエッテングガス

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-102357 (P2001-102357A)

(43)公開日 平成13年4月13日(2001.4.13)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01L 21/3065

H01L 21/302

B 5F004

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平11-274149

平成11年9月28日(1999.9.28)

(71)出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72) 発明者 森 保

兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ

テリアル株式会社三田工場内

(72) 発明者 小山内 文貴

兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ

テリアル株式会社三田工場内

(74)代理人 100076679

弁理士 富田 和夫 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラズマエッチング用電極板およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】パーティクルが発生することのないプラズマエ ッチング用電極板を提供する。

【解決手段】電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔5が設 けられているプラズマエッチング用電極板2において、 前記貫通細孔5は大径ストレート孔部分8 および小径ス トレート孔部分9で構成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設 けられているプラズマエッチング用電極板において、 前記貫通細孔のエッチングガス流入側の径は、エッチン グガス流出側の径よりも大であることを特徴とするブラ ズマエッチング用電極板。

1

【請求項2】 電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設 けられているプラズマエッチング用電極板において、 前記貫通細孔は、エッチングガス流入側に形成された大 れた前記大径ストレート孔部分よりも小径の小径ストレ ート孔部分からなるととを特徴とするプラズマエッチン グ用電極板。

【請求項3】 電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設 けられているプラズマエッチング用電極板において、 前記貫通細孔は、エッチングガス流入側に形成された大 径ストレート孔部分と、エッチングガス流出側に形成さ れた前記大径ストレート孔部分よりも小径の小径ストレ ート孔部分と、前記大径ストレート孔部分と小径ストレ ート孔部分の間に形成された大径ストレート孔部分の径 20 よりも小さくかつ小径ストレート孔部分の径よりも大き い中径ストレート孔部分とからなることを特徴とするブ ラズマエッチング用電極板。

【請求項4】 電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設 けられているプラズマエッチング用電極板において、 前記貫通細孔は、エッチングガス流入側に形成された大 径テーバー孔部分と、エッチングガス流出側に形成され た小径ストレート孔部分からなり、前記大径テーパー孔 部分は前記小径ストレート孔部分に向かってテーパー状 に小径化し、小径ストレート孔部分に接続されていると 30 とを特徴とするプラズマエッチング用電極板。

【請求項5】 前記プラズマエッチング用電極板は、単 結晶シリコン板、多結晶シリコン板、カーボン、アモル ファスカーボン、炭化ケイ素、窒化ケイ素の内のいずれ かで構成されていることを特徴とする請求項1、2、3 または4記載のプラズマエッチング用電極板。

【請求項6】 前記プラズマエッチング用電極板は厚 さ:5~20mmを有し、前記プラズマエッチング用電 極板に設けられたエッチングガス流出側に設けられた質 通細孔の小径ストレート孔部分の径は0.2~0、8m(40)の電極板2の貫通細孔5の拡大断面図に示されるよう mを有し、エッチングガス流入側に設けられた貫通細孔 の径はエッチングガス流出側に設けられた貫通細孔の径 の1、01~10倍の範囲内にあることを特徴とする請 求項1、2、3、4または5記載のプラズマエッチング 用電極板。

【請求項7】 プラズマエッチング用電極板のエッチン グガス流入側から電極板の厚さ方向に平行に大径ストレ ート孔部分または大径テーバー孔部分を形成したのち、 プラズマエッチング用電極板のエッチングガス流出側か ら小径ストレート孔部分を同軸状に形成することを特徴 50 1は貫通細孔内を高速で通過するエッチングガス7によ

とするプラズマエッチング用電極板の製造方法。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明は、プラズマエッチング 装置において、被エッチング体と対向する側に設けて使 用する電極板およびその製造方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】一般に、半導体集積回路を製造する際 に、Siウェハをエッチングする必要があるが、このS 径ストレート孔部分と、エッチングガス流出側に形成さ 10 iウェハをエッチングするための装置として、近年、プ ラズマエッチング装置が用いられている。このプラズマ エッチング装置は、図7に示されるように、真空容器1 内に電極板2と架台3が間隔をおいて設けられており、 架台3の上にSiウェハ4を載置し、Arの他にCHF ,またはCF,を含むエッチングガス7を電極板2に設 けられた貫通細孔5を通してSiウェハ4に向って流し ながら高周波電源6により電極板2と架台3の間に高周 波電圧を印加し、この高周波電圧の印加により、供給さ れたエッチングガス7は電極板2と架台3の間の空間で プラズマ10となり、このプラズマ10がSiウェハに 当ってSiウェハ4の表面がエッチングされるようにな っている。

> 【0003】電極板2は、通常、カーボン、アモルファ スカーボン、炭化シリコン、窒化シリコンで作製される が、近年、単結晶シリコンまたは多結晶シリコン、さら にドーピングされた単結晶シリコンまたは多結晶シリコ ンで構成された電極板も提案されており、この単結晶シ リコンまたは多結晶シリコンで構成された電極板は前記 カーボン、アモルファスカーボン、炭化シリコン、窒化 シリコンで作製した電極板よりも被処理物のSiウェハ を均一にエッチングすることができるとされている。

> 【0004】前記電極板2を図7に示されるようにセッ トし、架台3の上にSiウェハ4を載置し、エッチング ガス7を電極板2に設けられた貫通細孔5を通してSi ウェハ4に向って流しながら高周波電源6により電極板 2と架台3の間に高周波電圧を印加し、この高周波電圧 を印加することにより、電極板2と架台3の間の空間で プラズマ10を形成し、とのプラズマ10をSiウェハ に当ててSiウェハ4の表面をエッチングすると、図6 に、エッチングガス流出側(図6の電極板2の下側)の 貫通細孔の温度はブラズマ10の発生により高くなる が、電極板2に設けられた貫通細孔5のエッチングガス 流入側(図6の電極板2の上側)は冷却されており、冷 却されているエッチングガス流入側近傍の貫通細孔内壁 に、エッチングガス中のCHF, またはCF, などが固 化し、固体のC、F、となって貫通細孔内壁に付着し (以下、この付着物をデポ物11という)、このエッチ ングガス流入側近傍の貫通細孔内壁に付着したデポ物1

3

り脱落してパーティクルとなり、とのパーティクルがS iウェハに付着してSiウェハの不良品が発生する。 【0005】エッチングガス7により脱落してパーティ クルとなるのを防止するには、従来は、貫通細孔内壁に 付着したデポ物11が脱落する前に電極板2をプラズマ エッチング装置から定期的に取り出して洗浄し、貫通細 孔内壁に付着したデポ物11の量を少量に保つことによ りパーティクルの発生を防止している。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記従来のよ 10 うに、電極板2をプラズマエッチング装置から定期的に 取り出して洗浄するには、プラズマエッチング装置の作 動をいったん止めて電極板2をプラズマエッチング装置 から取り出し、電極板2の洗浄終了後プラズマエッチン グ装置を再び立ちあげなければならないところから、時 間的ロスが大きく、そのためSiウェハのプラズマエッ チング効率の低下は避けられなかった。この発明は、長 持間プラズマエッチングを行っても貫通細孔内壁に付着 したデポ物が脱落することのない電極板を提供すること である。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、従来より 長持間プラズマエッチングを行っても貫通細孔内壁に付 着したデポ物が脱落することがなく、したがって電極板 の定期的洗浄回数を少なくしてSiウェハのプラズマエ ッチング効率を向上させるべく研究を行った結果、エッ チングガス流入側近傍の貫通細孔の径を所定の貫通細孔 の径より大きくすると、エッチングガス流入側近傍の貫 通細孔内を流れるエッチングガスの流速が緩められ、貫 れてパーティクルの発生が激減し、したがって電極板の 定期的洗浄回数を少なくしてSiウェハのプラズマエッ チングを従来よりも効率良く行うことのできる、という 研究結果が得られたのである。

【0008】この発明は、かかる研究結果に基づいてな されたものであって、(1)電極板の厚さ方向に平行に 貫通細孔が設けられているプラズマエッチング用電極板 において、プラズマエッチング用電極板に設けられた前 記貫通細孔のエッチングガス流入側の径を、エッチング ガス流出側の径よりも大きくしたプラズマエッチング用 40 電極板、に特徴を有するものである。

【0009】との発明のプラズマエッチング用電極板の 厚さ方向に平行に設けられた貫通細孔の最も好ましい断 面拡大図を図1に示す。図1において8は大径ストレー ト孔部分、9は小径ストレート孔部分、2は電極板であ る。図1に示される大径ストレート孔部分8および小径 ストレート孔部分9からなる貫通細孔5を設けた電極板 2にエッチングガス7を流しながらプラズマエッチング を行うと、図2に示されるように、エッチングガス流出 側の小径ストレート孔部分9の温度はプラズマ10の発 50 と、前記大径ストレート孔部分と小径ストレート孔部分

生により高くなるが、電極板2に設けられた貫通細孔5 のエッチングガス流入側の大径ストレート孔部分9は冷 却されており、冷却されているエッチングガス流入側近 傍の大径ストレート孔部分9の内壁にエッチングガス中 のCHF,またはCF,などが固化し、固体のC、F。 となってデポ物11として付着する。この現象は従来と 同じであるが、この発明のプラズマエッチング用電極板 に設けられた貫通細孔5はエッチングガス流入側に大径 ストレート孔部分9が設けられており、大径ストレート 孔部分9におけるエッチングガスの流速は小径ストレー ト孔部分8におけるエッチングガスの流速よりも遅くな り、デポ物11が大径ストレート孔部分9の内壁から剥 離する力が小さくなり、デポ物11が脱落しにくくなっ て電極板の洗浄を必要とするまでの使用寿命が長くな り、定期的洗浄回数を減らすことができるのである。 【0010】との発明のプラズマエッチング用電極板に 設けられた大径ストレート孔部分8および小径ストレー ト孔部分9からなる貫通細孔5は、図3に示されるよう に、電極板原板の一方の面からドリル (図示せず) によ 20 り大径ストレート孔部分8を形成し、ついで、電極板の 他方の面からドリル12により小径ストレート孔部分9 を形成することにより形成することができる。前記大径 ストレート孔部分8および小径ストレート孔部分9は同 軸状に形成されていることが好ましい。電極板に貫通細 孔を形成する方法として、ドリルが使用されるが、その 中でもダイヤモンドドリルによる加工が最も好ましい。 [0011] この発明のプラズマエッチング用電極板 は、図1に示されるように、大径ストレート孔部分8お よび小径ストレート孔部分9を設けた電極板に限定され 通細孔内壁に付着したデボ物の流速による脱落が抑えら 30 るものではなく、図4に示されるように、少なくとも 1 つの中径ストレート孔部分13を大径ストレート孔部分 8と小径ストレート孔部分9の間に設けても良く、さら に図5に示されるように、前記貫通細孔5はエッチング ガス流入側に形成された大径テーバー孔部分14と、エ

> ート孔部分に接続されていることが好ましい。 【0012】とれらのととから、との発明は、(2)電 極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設けられているブラ ズマエッチング用電極板において、前記貫通細孔は、エ ッチングガス流入側に形成された大径ストレート孔部分 と、エッチングガス流出側に形成された前記大径ストレ ート孔部分よりも小径の小径ストレート孔部分からなる プラズマエッチング用電極板、(3)電極板の厚さ方向 に平行に貫通細孔が設けられているプラズマエッチング 用電極板において、前記貫通細孔は、エッチングガス流 入側に形成された大径ストレート孔部分と、エッチング ガス流出側に形成された小径の小径ストレート孔部分

> ッチングガス流出側に形成された小径ストレート部分9 からなり、前記大径テーパー孔部分は前記小径ストレー

> ト孔部分に向かってテーパー状に小径化し、小径ストレ

の間に形成された大径ストレート孔部分の径よりも小さ くかつ小径ストレート孔部分の径よりも大きい中径スト レート孔部分とからなるプラズマエッチング用電極板、

5

(4)電極板の厚さ方向に平行に貫通細孔が設けられているプラズマエッチング用電極板において、前記貫通細孔は、エッチングガス流入側に形成された大径テーパー孔部分と、エッチングガス流出側に形成された小径ストレート孔部分からなり、前記大径テーパー孔部分は前記小径ストレート孔部分に向かってテーパー状に小径化し、小径ストレート孔部分に接続されているプラズマエ 10ッチング用電極板、に特徴を有するものである。

【0013】前記(1)~(4)のブラズマエッチング 用電極板は、いずれも単結晶シリコン板、多結晶シリコン板、カーボン、アモルファスカーボン、炭化ケイ素、 窒化ケイ素の内のいずれかで構成されていることが好ま しい。したがって、この発明は、単結晶シリコン板、多 結晶シリコン板、カーボン、アモルファスカーボン、炭 化ケイ素、窒化ケイ素の内のいずれかで構成されている 前記(1)~(4)のブラズマエッチング用電極板に特 徴を有するものである。その中でも単結晶シリコン板ま 20 たは多結晶シリコン板で構成されることが最も好まし い。

【0014】この発明のブラズマエッチング用電極板の 貫通細孔構造は、通常より厚い5~20mmの厚さを有 する電極板に適用することができ、前記プラズマエッチ ング用電極板に設けられたエッチングガス流出側に設け られた貫通細孔の小径ストレート孔部分の径は0.2~ 0.8mmを有し、エッチングガス流入側に設けられた 大径ストレート孔部分をは大径テーパー孔部分の径は 小径ストレート孔部分の径の1.01~10倍(一層好 30 ましくは4~6倍)の範囲内にあり、さらに小径ストレート孔部分の長されは電極板の厚さ日の0.25~0. 75倍であることが必要である。

【0015】したがって、この発明は、(6)厚さ:5~20mmを有し、プラズマエッチング用電極板に設けられたエッチングガス流出側に設けられた貫通細孔の小径ストレート孔部分の径は0.2~0.8mmを有し、

エッチングガス流入側に設けられた貫通細孔の径はエッチングガス流出側に設けられた貫通細孔の径の1.01~10倍の範囲内にあり、さらに小径ストレート孔部分の長さhは電極板の厚さHの0.25~0.75倍の範囲内にあるプラズマエッチング用電極板、に特徴を有するものである。

[0016]

【発明の実施の形態】実施例1

直胴部の直径:300mm、長さ:300mmを有し、全長:600mmの無欠陥単結晶シリコンインゴットを用意し、このインゴットをダイヤモンドハンドソーにより厚さ:12mmに切断し、研摩加工して直径:280mm、厚さ:10mmの寸法を有する単結晶シリコン板を多数個作製した。

【0017】この単結晶シリコン板の片面にダイヤモンドドリルにより表1に示される直径および長さを有する大径ストレート孔部分を明け、ついでこの大径ストレート孔部分を明けた単結晶シリコン板の反対側の片面からダイヤモンドドリルにより表1に示される直径および長さを有する小径ストレート孔部分を明けることにより本発明電板板1~5を作製した。さらに表1に示される直径を有する小径ストレート孔部分のみを開けることにより従来電極板1を作製した。

【0018】一方、直径:8インチのSiウエハを用意し、これをプラズマエッチング装置にセットし、さらに本発明電極板1~5 および従来電極板1をプラズマエッチング装置にセットし、

チャンパー内圧力: 250 m Torr、

ガス流量比: Ar/CF, /CH, = 20/30/30 (SCCm)、

髙周波電力:700₩、

エッチング時間: 1 min.、

の条件でプラズマエッチングを行ない、Siウエハ表面 に付着した直径: 0. 1μm以上のパーティクル数を測 定し、その結果を表1に示した。

[0019]

【表1】

	- /					8
種別			直径: 0. 1			
		大径ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル
		直径	長さ	直径	長さ	- 数 (個)
本発明電極板	1	2. 5	2. 5	0. 5	7. 5	1 5
	2		4. 0		6. 0	1 0
	3		5. 0		5. 0	8
	4		6. 0		4. 0	8
	5		7. 5		2. 5	8
従来電 極板 1				0.5	1 0	4 6

【0020】表1に示される結果から、本発明電極板1 ~5は、従来電極板1に比べて直径:0.1 µm以上の パーティクル数が格段に少ないことがわかる。

極板1

【0021】実施例2

実施例1で作製した厚さ:10mmの単結晶シリコン板 に実施例1と同様にしてダイヤモンドドリルにより表2 に示される直径および長さを有する大径ストレート孔部 分および小径ストレート孔部分を明けることにより本発米

- *明電極板6~10を作製した。さらに表2に示される直 径を有する小径ストレート孔部分のみを開けることによ り従来電極板2を作製し、実施例1と同じ条件でプラズ
- 20 マエッチングを行ない、Siウエハ表面に付着した直 径:0.1μm以上のパーティクル数を測定し、その結 果を表2に示した。

[0022]

【表2】

種別			直径:0.1			
		大径ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル
		直径	長さ	直径	長さ	数 (個)
	6	2. 0	2. 5	0.45	7. 5	1 4
本発	7		4. 0		6. 0	1 1
明電極板	8		5. 0		5. 0	8
	9		6. 0		4. 0	8
	10		7. 5		2.5	8
従来電 極板 2		-		0.45	1 0	5 2

(電極板の厚さ:10mm)

【0023】表2に示される結果から、本発明電極板6 ~10は、従来電極板2に比べて直径:0.1 um以上 のバーティクル数が格段に少ないことがわかる。

【0024】実施例3

実施例1で作製した単結晶シリコンインゴットから厚 さ:16mmの単結晶シリコン板を作製し、実施例1と 同様にしてダイヤモンドドリルにより表3に示される直 径および長さを有する大径ストレート孔部分および小径 ストレート孔部分を開けることにより本発明電極板 11

~15を作製した。さらに表3に示される直径を有する 小径ストレート孔部分のみを明けることにより従来電極 板3を作製し、実施例1と同じ条件でプラズマエッチン グを行ない、Siウエハ表面に付着した直径:0.1μ m以上のパーティクル数を測定し、その結果を表3に示 した。

[0025]

【表3】

10

種別			直径:0.1			
		大径ストレート孔部分		小径ストレート孔部分		μm以上の パーティクル
		直径	長さ	直径	長さ	数 (個)
本発明電極板	11	1. 8	4. 0	0.3	12,0	1 2
	12		6. 0		10.0	8
	13		8. 0		8. 0	6
	14		10.0		6. 0	6
	1.6		100	1	4 0	6

(電極板の厚さ:16mm)

【0026】表3に示される結果から、本発明電極板1 1~15は、従来電極板3に比べて直径:0,1μm以 上のパーティクル数が格段に少ないことがわかる。な お、実施例では、図1~図3に示される大径ストレート 20 図である。 孔部分および小径ストレート孔部分からなる貫通細孔を 有する電極板について示したが、図4および図5に示さ れる貫通細孔を有するプラズマエッチング用電極板につ いても同じ効果が得られることを確認した。

従来重

檀板3

[0027]

【発明の効果】上述のように、この発明のプラズマエッ チング用電極板を用いてプラズマエッチングすると、長 持間プラズマエッチングしても直径: 0. 1 μm以上の 大きなパーティクルの発生がなく、したがってとの発明 のプラズマエッチング用電極板は長持間洗浄することな 30 く使用することができるところから電極板の洗浄回数を 減らすことができ、さらにSiウェハのプラズマエッチ ングによる不良品発生もないところから、従来よりも効 率よくSiウェハのプラズマエッチングを行うことがで き、半導体装置産業の発展に大いに貢献しうるものであ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明のプラズマエッチング用電極板の断面 図である。

【図2】この発明のプラズマエッチング用電極板の大径 40 13 中径ストレート孔部分 ストレート孔部分内壁にデボ物が付着した状態を示す断 面説明図である。

【図3】との発明のプラズマエッチング用電極板を製造 方法を示す断面説明図である。

【図4】この発明のプラズマエッチング用電極板の断面

49

【図5】この発明のプラズマエッチング用電極板の断面 図である。


【図6】従来のプラズマエッチング用電極板の課題を説 明するための断面説明図である。


【図7】従来のプラズマエッチング装置の断面説明図で ある。

【符号の説明】

16

- 1 真空容器
- 2 電極板
- 3 架台
 - 4 Siウェハ
 - 5 貫通細孔
 - 6 高周波電源
 - 7 プラズマエッチングガス
 - 8 大径ストレート孔部分
 - 9 小径ストレート孔部分
 - 10 ブラズマ
 - 11 デポ物
 - 12 ドリル
- - 14 大径テーバー孔部分





フロントページの続き

(72)発明者 米久 孝志 兵庫県三田市テクノバーク12-6 三菱マ テリアル株式会社三田工場内 Fターム(参考) 5F004 AA14 AA15 BA09 BB11 BB18 BB28 BC08 DA01 DA16 DA23